

明細書

薬物超微粒子の製造法及び製造装置

技術分野

本発明は、長期間分散性に優れた薬物超微粒子の製造方法及び製造装置を提供する。

背景技術

サブミクロンサイズの薬物超微粒子は、粒子サイズの減少に伴う表面積の増大により、難溶性薬物の溶解速度が著しく向上することが知られ、難溶性薬剤の吸収改善、生体内利用率の向上をもたらしたり、難溶性薬剤の静脈内投与を可能にしたり、様々な有害事象の原因となる可能性がある溶液製剤中の可溶化剤の使用量を減らせる等など、有用性が広く認められている。また、微粒子の粒径をコントロールしたり、あるいは微小粒子をさらに表面修飾すること等により、静脈内投与における投与後の体内動態を変えたり、特定の臓器への指向性を付与するなど、様々なメリットが考えられる。さらに局所投与における投与部位滞留性を改善できる可能性もある。経口剤においては、低含量製剤の含量均一性の改善にも応用可能である。

しかしながら、サブミクロンサイズの薬物超微粒子を製造するのは容易ではない。薬物以外では顔料やシリカなどの粉砕において、近年超微粒子を得るための技術が開発されているが、薬物は再凝集、分解、結晶化、ガラス転移、などの現象により固体状態での薬物超微粒子を得るのを困難にしている。即ち、超微粒子の製造時に粉砕のエネルギーを高めると、温度が上昇することによる薬物の分解、融解、分散媒への溶解、および再結晶化による結晶の成長等が生じがちである。また、一度得られた超微粒子においても、再凝集、結晶化等により粒子の成長が認められることが良く知られている。

超微粒子の製造法として、具体的には、以下に示すような技術が知られている。

固体状態（結晶）の薬物を粉砕する方法としては、本山らにより湿式粉砕機を用

いる方法（米国特許 4,540,602 号）が開示されているが、これは、水溶性高分子の水溶液中で固体薬物を粉碎し、500nm～5000nm の微粒子を得たものである。また、Liversidge らは 400nm 未満の薬物超微粒子に関し、その微粒子重量の 0.1～90%の表面変性剤を表面に吸着させることにより、安定な分散体を得られることを開示している（米国特許 5,145,684 号）。

これらは比較的効率的にサブミクロンサイズの薬物超微粒子を得るのに適した方法であるが、先に示したように、薬物の分解、融解、分散媒への溶解や、製造時及び製造後の結晶成長が生じがちである上、湿式粉碎には数時間から数日間を要するため、製品への微生物汚染の懸念がある。また粉碎中発生する分散媒の磨耗と製品への混入は、医薬品の品質に少なからぬ影響を及ぼすこととなる。調製された製品にサイズの大きな薬物粒子が混入する可能性も指摘されている。

この為、高圧ホモジナイザー（高圧乳化機）を用いて、高い圧力を加えて固体状態の薬物を粉碎することにより、乳剤として薬物超微粒子を製する方法が開発され汎用されている。しかしながら、ホモジナイザーに直接固体の薬物を導入するとホモジナイザーが閉塞しがちであることから、ホモジナイザーの閉塞を防ぐために、前もって薬物の粒度を一定以下（通常は 100 μm 以下、望ましくは 25 μm 以下）に揃えておく前処理工程が必須であり、専用の装置の開発（出典の文献を記載してください）が行われたり、低圧から徐々に圧を上げるなどの工夫（出典の文献を記載してください）が行われているが、ホモジナイザーの流路閉塞のリスクをゼロにするには至っていないのが現状である。また、高圧ホモジナイザーによる粉碎には、必要なエネルギーを得るため非常に大きな圧力を利用しており、加熱による品質の影響もある。例えば William らにより 400nm 未満の薬物微粒子製法に関し、マイクロフルイダイザー (Microfluidics Inc.)（米国特許 5,510,118 号）を用いる方法が開示されているが、15000～30000psi の圧力で 100 サイクル程度の工程を必要とし、しかも適用できる薬物はシクロスポリン等の油溶性薬物に限られている。

さらに、これ以外の薬物超微粒子の製造法として、Fessi らによる、良溶媒中に溶解した薬物と膜形成物質であるポリマーを貧溶媒中に添加する、沈殿法が知られている（特許公報 2 7 3 9 8 9 6 号）。しかし、この沈殿法により製造された懸濁液

中の薬物超微粒子は、懸濁液中では短時間で粒径が大きくなりがちであり、一定の品質の確保が必ずしも容易ではない。

サブミクロンサイズの薬物超微粒子の製造法として、製造直後から生じがちである経時的な薬物超微粒子の粒径の変化がなく、また、薬物の平均粒子径を一定の大きさ以下（例えば、 $100\mu\text{m}$ 以下）にそろえる前処理工程を経ることなく、薬物超微粒子を製造することができる、簡便な薬物超微粒子の製造法及び製造装置の開発が求められている。

さらに、分散媒等の磨耗や製品への混入がなく低エネルギーで薬物超微粒子を製造できる薬物超微粒子の製造法及び製造装置の開発が求められている。

発明の開示

本発明は、1) 薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2) 前記薬物含有溶液を、前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和し、3) 前記の調製した混和溶液を、前記薬物の平均粒子径を $100\mu\text{m}$ 以下に揃える前処理工程を経ることなく、直接に高圧ホモジナイザーを用いて一定の処理圧力で乳化処理してなる、平均粒子径が 10nm ～ 1000nm である薬物超微粒子の製造方法である。

本発明においては、1) 薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2) 前記薬物含有溶液を、前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和した後に、その混和溶液を、直接に高圧ホモジナイザー装置で乳化処理してもよいし、又は、あらかじめ、薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒を高圧ホモジナイザーの流路中に循環させておき、薬物含有溶液を前記の循環している混和可能な溶媒中に添加することによって混和しそのまま直接に高圧ホモジナイザー装置で乳化処理してもよい。尚、本発明においては、1) 薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2) 前記薬物含有溶液を、

前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和した後は、迅速に、直接に高圧ホモジナイザーを用いて乳化処理することが望ましく、前記薬物含有溶液と前記混和可能な溶媒とを混和した後、通常、5分以内、好ましくは3分以内、さらには好ましくは1分以内に高圧ホモジナイザー処理することが望ましい。

本発明においては、薬物と1) 薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液、若しくは、2) 前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって、前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒の、少なくとも一方の溶媒に、分散化剤を溶解させてもよく、特に、2) 前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって、前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒にあらかじめ分散化剤を溶解しておくことが望ましい。

本発明における良溶媒又は混合良溶媒とは、薬物を完全に溶解する溶媒であり、特に限定されないが、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール等の低級アルコール；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン溶媒；アセトニトリル、ジオキサン、メチルエーテル、エチルエーテル、クロロホルム、ジクロロメタン、トリクロロメタン又はその混合溶媒が挙げられる。

本発明における貧溶媒又は混合貧溶媒とは、薬物をほとんど溶解しない溶媒又は混合良溶媒であって、前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒であり、特に限定されないが、例えば、水、種々の酸を加えた酸性水、種々の塩基を加えた塩基性水が挙げられる。

貧溶媒又は混合貧溶媒中に、前記良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有液を混和する時の混合比は、薬物の析出をもたらすものであれば特に限定されないが、通常、混和する薬物含有良溶媒又は混合良溶媒の量は、貧溶媒又は混合貧溶媒量に対して、0.001～50V/V%、望ましくは、0.01～10V/V%、さらに望ましくは0.01～5V/V%である。

溶媒中の分散化剤の濃度は、特に限定されないが、通常0.01～5W/V%であり、

望ましくは0.1～4 W/V%であり、さらに望ましくは0.5～3 W/V%である。分散化剤の種類は、特に限定されず、例えば、非イオン性界面活性剤、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、天然物由来の界面活性剤、親水性高分子などが使用できる。非イオン性界面活性剤としては、特に限定されないが、例えば、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール共重合体、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステルなどが挙げられる。ソルビタン脂肪酸エステルとしては、モノステアリン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタンなどが、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルとしては、特に、ポリソルベート20、40、60、80などが、ポリエチレングリコール脂肪酸エステルとしては、モノラウリン酸ポリエチレングリコールなどが、ショ糖脂肪酸エステルとしては、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ糖ステアリン酸などが、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油としては、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油50、60などが、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール共重合体（酸化エチレンと酸化プロピレンのブロック・コポリマー）としては、ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレン(30)グリコール（商品名：プルロニック F-68、BASF（株））、ポリオキシエチレン(196)ポリオキシプロピレン(67)グリコール（商品名：プルロニック F-127、BASF（株））、プルロニック L-121（BASF（株））などが、グリセリン脂肪酸エステルとしては、モノステアリン酸グリセリル（MGS シリーズ、日光ケミカルズ（株））などが、ポリグリセリン脂肪酸エステルとしては、テトラグリセリンモノステアリン酸などが挙げられる。アニオン界面活性剤としては、例えば、グリココール酸ナトリウム、デオキシコール酸ナトリウムなどが挙げられる。カチオン界面活性剤としては、例えば、アミン塩型カチオン界面活性剤、第4級アンモニウム塩型カチオン界面活性剤などが挙げられる。両性界面活性剤としては、例えば、アミノ酸型両性界面活性剤、ベタイン型両性界面活性剤が、天然物由来の界面活性剤としては、例えばレシチン類（精製卵黄レシチン、水素添加大豆レシチン等）が挙げられる。親水性高分子などとして

は、例えば、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースなどが挙げられる。

本発明においては、上記記載の分散化剤のいずれも使用できるが、望ましくは、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、レシチン、ゼラチン及び/又はポリビニルピロリドンであり、さらに望ましくは、ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレン(30)グリコール(商品名：プルロニック F-68)である。

本発明に係る製造法により製造できる薬物微粒子の平均粒子径は、通常、10～1000nmであり、望ましくは50～800nmであり、さらに望ましくは100～400nmである。本発明において使用する高圧ホモジナイザーは特に限定されず、例えば、マイクロフルイダイザー(MFI社、米国)、ナノマイザー(吉田機械興業株式会社)、ピストンギャップホモジナイザー、又は、マントンゴーリンホモジナイザー等を挙げることができるが、好ましくは、マイクロフルイダイザー又はナノマイザーである。

本発明に係る高圧ホモジナイザー処理時の処理圧力は通常、500～40000psiであり、望ましくは1000～30000psiであり、さらに望ましくは3000～30000psiである。

特に、高圧ホモジナイザーがマイクロフルイダイザーである場合は、処理圧力は、通常1000～20000psiであり、1000～10000psiが望ましく、さらに望ましくは3000～6000psiである。また、高圧ホモジナイザーがナノマイザーである場合には、処理圧力は、通常1000～40000psiであり、望ましくは5000～30000psiであり、さらに望ましくは6000～20000psiである。

本発明に係る高圧ホモジナイザー処理時の溶媒温度は、低温で処理可能であり、溶媒が固化あるいは粘調化しない温度であれば特に限定されないが、通常40度C以下であることが望ましい。

本発明は、また、1)薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2)前記薬物含有溶液を、前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和し、3)前記の調製した混和溶液を、前記薬物の平均粒子径を100μm以下に揃える前処理工程を経ることなく、直接に高圧ホモジナイザーを用いて

一定の処理圧力で乳化処理し、次に、4) 前記高圧ホモジナイザー処理した薬物超微粒子の懸濁液から、溶媒の一部又は全てを除去してなる、平均粒子径が10nm～1000nmである任意の濃度の薬物超微粒子の懸濁液又は薬物超微粒子の粉体の製造方法である。

高圧ホモジナイザー処理した薬物超微粒子の懸濁液から、溶媒の一部又は全てを除去する工程とは、特に限定されず、例えば、凍結乾燥法、温風棚式乾燥法、真空乾燥法、減圧乾燥法等が挙げられる。超微粒子の懸濁液の薬物濃度を上げたり、固体又は粉体状の薬物超微粒子を取り出すことを目的とする工程であり、注射剤、散剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤、軟膏剤、経皮吸収剤、坐剤、ドリンク剤、シロップ剤、液剤等の剤型への2次加工に使用可能である。

本発明に係る薬物の種類は、特に限定されないが、例えば、抗腫瘍薬、抗生物質、抗炎症薬、鎮痛薬、骨粗しょう症薬、抗高脂血症薬、抗菌薬、鎮静薬、精神安定薬、抗てんかん薬、抗うつ薬、消化器系疾患治療薬、アレルギー性疾患治療薬、高血圧治療薬、動脈硬化治療薬、糖尿病治療薬、ホルモン薬、脂溶性ビタミン薬などが挙げられる。抗腫瘍薬としては、例えば、N-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミド、ダナゾール、ピボスルファム、カンプトテシン、トリヨードベンゾエート、タキソール、塩酸ドキソルビシン、メソトレキセート、エトポシド、5-フルオロウラシル、ミトキサントロン、メスナ、ジメスナ、アミノグルテチミド、タモキシフェン、アクロライン、シスプラチン、カルボプラチン、シクロフォスファミド等があげられる。抗生物質としては、例えば、アミカシン、ゲンタマイシン、等が挙げられる。抗炎症薬としては、例えば、アスピリン、フェナセチン、アセトアミノフェノン、フェニルブタゾン、ケトフェニルブタゾン、メフェナム酸、プロクロム、ベンジダミン、メピリゾール、チアラミド、チノリジン、プレドニゾロン、ヒドロコルチゾン、メチルプレドニゾロン、デキサメタメタゾン、ベタメタゾン等の抗炎症ステロイド剤、インドメタシン、ジクロフェナク、ロキソプロフェン、イブプロフェン、ピロキシカム等が挙げられる。鎮痛剤としては、キシロカイン、ペンタゾシン、アスピリン等が挙げられる。骨粗しょう症剤としては、例えば、ビタミンK2、プロスタグランジンA1、ビタミンD、性ホルモン誘導体、

フェノールスルフォフタレイン、ベンゾチオピラン、チエノインダゾール等が挙げられる。抗高脂血症剤としては、例えば、クリノフィブラート、クロフィブラート、コレスチラミン、ソイステロール、ニコチン酸トコフェロール、ニコモール、ニセリトロール、プロブコール、エラスターゼ等が挙げられる。精神安定薬としては、例えば、ジアゼパム、ロラゼパム、オキサゾラム等のベンゾジアゼピン類が挙げられる。抗てんかん薬としては、例えば、フェニトイン、フェノバルビタール、カルバマゼピン、プリミドン等が挙げられる。抗うつ薬としては、例えば、イミプラニン、ノキシプチリン、フェネルジン等が挙げられる。消化器系疾患治療薬としては、例えば、メトクロプラミド、ファモチジン、オメプラゾール、スルピリド、トレピブトン等が挙げられる。アレルギー性疾患治療薬としては、例えば、フマル酸クレマスチン、塩酸シプロヘプタジン、ジフェンヒドラミン、メトジラミン、クレミゾール、メトキシフェナミン等が挙げられる。高血圧治療薬としては、塩酸ニカルジピン、塩酸デラブリル、カプトプリル、塩酸プラゾシン、レセルピン等が挙げられる。動脈硬化治療薬としては、コレステロールエステル転送蛋白阻害薬等が挙げられる。糖尿病治療薬としては、例えば、グリミジン、グリプジド、グリベンクラミド、ブフォルミン、メトフォルミン等が挙げられる。ホルモン薬としては、デキサメタゾン、ベタメタゾン、プレドニゾロン、ヒドロコルチゾン、トリアムシノロン、トリアムシノロンアセトニド、フルオシノロンアセトニド、ヘキセストロール、メチマゾール、エストリオール等が挙げられる。脂溶性ビタミン薬としては、例えば、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸等が挙げられる。本発明における薬物微粒子の製造において、特に望ましい薬物は、水に対する溶解度 1 mg/ml 以下の難溶性薬物であり、特に限定されないが、例えば、癌細胞の増殖を抑制する抗腫瘍薬として知られる、N-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルフォンアミドが挙げられる。N-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルフォンアミドは、生理的条件に近い pH 5~7 では単独では水に不溶である特性を有している。

本発明は、さらに、下記図4に示す、リザーバー、加圧ポンプ及び乳化機を細管を配して連結して成る高圧ホモジナイザーにおいて、リザーバーから乳化機までの

循環液が流れる細管の流路のいずれかの部位に、薬物を 1 種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液を添加するための注入機が組み込まれてなる、オンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーである。注入機は、図 5 に示すように、リザーバーと加圧ポンプとを連結する細管の流路の間に組み込まれていてもよく、また、図 6 に示すように加圧ポンプと乳化機とを連結する細管の流路の間に組み込まれていてもよい。尚、注入機は、ジョイント及び／又はミキシング装置を介して、細管の流路の間のいずれかの部位に、組み込まれていてもよい。高圧ホモジナイザー中で乳化される直前に、注入機を通じて、薬物を 1 種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液を添加できるオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーを提供する。

また本発明に係るオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーにおいて、(1) 乳化機、及び／又は、(2) リザーバー、加圧ポンプ及び乳化機を連結して成る細管の全部又は 1 部に、循環液及び／又は薬物含有溶液の液温調節装置を組み込んでもよい。液温調節装置とは、循環液及び／又は薬物含有溶液の温度を調節できる装置であれば特に限定されないが、乳化機等から生じる熱を冷却する機能を持つものが望ましい。例えば、乳化機の周囲を冷却水で還流させる装置等を組み込んでもよい。

これらのオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーは、本発明に係る上述した薬物超微粒子の製造法、即ち、〔1〕薬物を 1 種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2〕前記薬物含有溶液を、前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和し、3〕前記の調製した混和溶液を、前記薬物の平均粒子径を $100\ \mu\text{m}$ 以下に揃える前処理工程を経ることなく、直接に高圧ホモジナイザーを用いて一定の処理圧力で乳化処理してなる、平均粒子径が $10\text{nm}\sim 1000\text{nm}$ である薬物超微粒子の製造方法、及び／又は、1〕薬物を 1 種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2〕前記薬物含有溶液を、前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和し、3〕前記の調製した混和溶液を、前記薬物の平均粒子径を $100\ \mu\text{m}$ 以下に揃える前処理工程を経ることなく、直接に高圧

ホモジナイザーを用いて一定の処理圧力で乳化処理し、次に、4) 前記高圧ホモジナイザー処理した薬物超微粒子の懸濁液から、溶媒の一部又は全てを除去してなる、平均粒子径が 10nm~1000nm である任意の濃度の薬物超微粒子の懸濁液又は薬物超微粒子の粉体の製造方法] において使用する高圧ホモジナイザーとしても使用することができる。即ち、あらかじめ、薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒を上記のオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーの流路中に循環させておき、薬物含有溶液を注入機から添加して、循環中の前記混和可能な溶媒中と混和し、オンラインで直接に当該高圧ホモジナイザーを用いて一定の処理圧力で乳化処理してもよい。本発明にかかるオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーにより、平均粒子径が 10nm~1000nm である任意の濃度の薬物超微粒子を製造することができる。

本発明に係る薬物超微粒子の製造法は、1) 薬物を 1 種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2) 前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって、前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒を、薬物溶液と混和し、3) 高圧ホモジナイザー処理することにより、沈殿を生じさせることなく、薬物粒子の凝集を妨げることにより、長期間分散性に優れた薬物超微粒子が製造できるという驚くべき特徴を有している。即ち、薬剤微粒子の製造法は従来技術においても知られているが、本発明に係る製造法により製造された溶媒中の薬物微粒子の粒径は、従来技術と異なり、経時的にほとんど変化が認められず、安定に維持されるのである。このことは、薬物微粒子の保存、製造後の二次加工において極めて有利な特徴であり際立った特徴である。

本発明における製造法のもう一つの特徴は、高圧ホモジナイザー（高圧乳化機）を用いて薬物超微粒子を製する際に、前もって薬物の平均粒子径を一定の大きさ以下（通常は 100 μm 以下、望ましくは 25 μm 以下）に揃えておく前処理工程が必要なく、簡便に高圧ホモジナイザー処理ができることである。即ち、高圧ホモジナイザー（高圧乳化機）を用いて直接薬物粒子を処理する、従来から知られている薬物超微粒子の製造法においては、固体薬物を直接に導入すると高圧ホモジナイザー内の流路が閉塞しがちであることから、ホモジナイザー内の流路閉塞を防ぐために、

予め前記薬物粒子の径を高圧ホモジナイザー内の乳化機を閉塞しない程度まで粉碎しておく前処理工程が必須であった。より具体的には平均粒子径をしばしば90%粒子径として100 μ m以下とする前処理工程の必要があり、薬物超微粒子を製する上で少なからぬ制約となっていた。しかしながら本発明においては、このような前処理は全く必要なく、直接に一定圧力で高圧ホモジナイザー処理することにより、極めて簡便に薬物超微粒子の製造ができるのである。

さらに、本発明における製造法は、驚くべきことに低エネルギー出力で高圧ホモジナイザーを使用することにより、薬物超微粒子を製造できるという特徴を有している。すなわち、高圧ホモジナイザーを構成する乳化機におけるエネルギー出力において、従来法と比較して、高圧ホモジナイザー処理時の処理圧力は一定の低圧（本発明においては、通常、500～40000psiであり、望ましくは1000～30000psiであり、さらに望ましくは3000～30000psiである）で使用できるのである（従来法における高圧ホモジナイザー処理時の処理圧力は、通常、14000psi～60000psiで使用されていた）。また、高圧ホモジナイザー処理時の溶媒温度は低温で処理できる。これらは、従来法と比較して驚くべき特徴である。

また、本発明にかかるオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーは、前述した本発明にかかる薬物超微粒子の製造法において使用することにより、長期間分散性に優れた薬物超微粒子を、効率的に且つ安定的に製造できるという際立った特徴を有している。本装置により、溶媒中の薬物微粒子の平均粒子径は、経時的にほとんど変化が認められず、安定な状態の薬物微粒子が簡便に得られるのである。また、本発明にかかるオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーは、前述した本発明にかかる薬物超微粒子の製造法において使用することにより、前記薬物の平均粒子径を予め一定以下に揃える前処理工程を経ることなく、直接に一定の処理圧力で乳化処理ができる特徴も有している。また、本装置においては、低エネルギー出力、即ち、低圧力、低温での高圧ホモジナイザー処理により、薬物超微粒子を製造できる特徴を有している。さらに、本特許発明に係るオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーを用いることにより、2種類の溶液を乳化直前に混合できるため、本来混合しづらい2種以上の溶液を混合して乳化することも可能である。

本発明はまた、前記オンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーの薬物含有溶液の乳化処理に用いる用途である。

本発明に係る薬物超微粒子は、例えば、次の方法により製造することができる。

例えば、1 g の Pluronic F68 を精製水に溶解させて 100 g の水溶液（1 % Pluronic F68 含有水溶液）を調整し、その水溶液 1.7 mL を高圧ホモジナイザーである Microfluidizer 中で循環させる。別に、5 g の難溶性薬物（例えば、N-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミド）をアセトンに溶解させて 50mg/mL 濃度の N-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミド）のアセトン溶液 100 g を調製する。前記の循環中の 1 % Pluronic F68 含有水溶液中に、前記 50mg/mL 濃度の N-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミド）のアセトン溶液 100 μ L を添加し、高圧ホモジナイザー処理（例えば、Microfluidizer で 3000psi で 10 分間の加圧処理をする）して、薬物超微粒子を調製することができる。また、この薬物超微粒子の懸濁液を凍結乾燥、噴霧乾燥等の溶媒留去法により粉体の薬物微粒子を得ることができる。

また、リザーバー、加圧ポンプ及び乳化機を細管を配して連結して成る高圧ホモジナイザーにおいて、リザーバーから乳化機までの循環液が流れる細管中のいずれかの部位に、薬物を 1 種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液を添加するための試料注入機を組み込んで、オンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーとすることにより、効率的に長期間安定な薬物微粒子を製造することができる。

本発明によると、粒子径の経時的変化がほとんどなく、長期間分散性に優れた薬物超微粒子を製造することが可能である。

図面の簡単な説明

図 1 は、リザーバー、加圧ポンプ及び乳化機を細管を配して連結して成る高圧ホモジナイザーの模式図である。

図 2 は、加圧ポンプと乳化機とを連結する細管の流路の間のいずれかの部位に、

薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液を添加するための注入機が組み込まれてなる、オンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーの模式図である。

図3は、リザーバーと加圧ポンプとを連結する細管の流路の間のいずれかの部位に、薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液を添加するための注入機が組み込まれてなる、オンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーの模式図である。

図4は、リザーバー、加圧ポンプ及び乳化機を細管を配して連結して成る高圧ホモジナイザーの模式図である。

図5は、加圧ポンプと乳化機とを連結する細管の流路の間のいずれかの部位に、薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液を添加するための注入機が組み込まれてなる、オンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーの模式図である。

図6は、リザーバーと加圧ポンプとを連結する細管の流路の間のいずれかの部位に、薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液を添加するための注入機が組み込まれてなる、オンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーの模式図である。

図7は、実施例1により得られたN-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミド微粒子の懸濁注射剤と比較例としての水性注射剤を、ラット(n=4)に各々0.5mg/kgを静脈内投与した時の投与後24時間までの血中濃度曲線である。

1) 本発明に係る「薬物微粒子の製造法」の薬物微粒子の平均粒子径及びその安定性に及ぼす効果

(A) 種々乳化・粉碎装置との比較

下記実施例1に示すように、7mLの1%Pluronic F68を含有する水溶液をマイクロフルイダイザーに循環させ、この循環溶液中にアセトンに溶解したN-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミド(50mg/mL) 100 μ

Lを添加し、20分間3000psiで加圧して、薬物微粒子の懸濁液を調製した。

また、比較例として、高压乳化法を用いた直接乳化法（比較例1：マイクロフルイダイザー処理、比較例2：ピストンギャップホモジナイザー処理、比較例3：ナノマイザー処理）、湿式粉碎法（比較例4：ダイノミル処理）、超音波法（比較例5：sonicator処理）を用いて、下記に示す方法により薬物微粒子を調製した。尚、比較例1：マイクロフルイダイザー処理、比較例2：ピストンギャップホモジナイザー処理、比較例3：ナノマイザー処理）においては、予め平均粒子径を100 μ m以下にする前処理工程を行ったN-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミドを使用した。これは、ジェットミルを用いて、1回処理することにより製造した。

（比較例1～5）

比較例1：マイクロフルイダイザー処理

7mLの1%Pluronic F68を含有する水溶液に予め平均粒子径を100 μ m以下にしたN-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミドを50mg/mLの濃度で分散、懸濁して、マイクロフルイダイザー中に循環させ、この循環懸濁液を10分間6000psiで加圧して、薬物微粒子の懸濁液を調製した。

比較例2：ピストンギャップホモジナイザー処理

50mLの0.5%メチルセルロースを含有する水溶液に予め平均粒子径を100 μ m以下にしたN-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミドを50mg/mLの濃度で分散、懸濁し、ピストンギャップホモジナイザーに循環させ、この循環懸濁液を10分間14500psiで加圧して、薬物微粒子の懸濁液を調製した。

比較例3：ナノマイザー処理

7mLの1%Pluronic F68を含有する水溶液に予め平均粒子径を100 μ m以下にしたN-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミドを50mg/mLの濃度で分散、懸濁し、ナノマイザーに循環させ、この循環懸濁液を10分間15000psiで加圧して、薬物微粒子の懸濁液を調製した。

比較例4：ダイノミル処理

500mL の 0.5%メチルセルロースを含有する水溶液に、N-（3-クロロ-7-インドリル）-1，4-ベンゼンジスルホンアミドを 50mg/mL の濃度で分散、懸濁し、この懸濁液を 10 分間、ダイノミルで処理し、薬物微粒子の懸濁液を調製した。

比較例 5 : s o n i c a t o r 処理

500mL の 0.5% メチルセルロースを含有する水溶液に、N-（3-クロロ-7-インドリル）-1，4-ベンゼンジスルホンアミドを 50mg/mL の濃度で分散、懸濁し、超音波分散機で処理し、薬物微粒子の懸濁液を調製した。

実施例 1 で得られた薬物微粒子について、比較例 1 ～ 5 で得られた薬物微粒子と比較して、光散乱光度計 DLS-7000DL 型（大塚電子（株）製）を用いて平均粒子径の評価を行った（測定条件：測定温度：25℃、積算回数 200 回）。キュムラント法により求めた値を平均粒子径とした。

平均粒径の評価結果を表 1 に示した。

表 1

	調製法	装置	平均粒径 (nm)
実施例 1	本発明	マイクロフルイダイザー	218
比較例 1	高圧乳化法	マイクロフルイダイザー	856
比較例 2	高圧乳化法	ピストンギャップホモジナイザー	387
比較例 3	高圧乳化法	ナノマイザー	366
比較例 4	湿式粉碎法	ダイノミル	465
比較例 5	超音波法	sonicator	490

（B）貧溶媒中に、薬物を溶解させた薬物含有良溶媒溶液を添加する方法において、攪拌法との比較

下記実施例 2 に示すように、7mL の 1%Pluronic F68 を含有する水溶液をマイクロフルイダイザーに循環させ、この循環溶液中にアセトンに溶解した N-（3-クロロ-7-インドリル）-1，4-ベンゼンジスルホンアミド（50mg/mL）100 μ L を添加し、20 分間、3000psi で加圧して、薬物微粒子の懸濁液を調製した。この懸濁液中における薬物微粒子の平均粒径を経時的に測定した（1，2，4，6，8，24 及び 48 時間後）。

尚、比較例 6 として、7mL の 1%Pluronic F68 を含有する水溶液をビーカーにとり磁気攪拌子（スターラーバー）で攪拌しながら、アセトンに溶解した N-（3-

クロロー７－インドリル)－１，４－ベンゼンジスルホンアミド (50mg/mL) 100 μ L を添加し、さらに攪拌を 5 分行い薬物微粒子の懸濁液を調製した。この懸濁液中における薬物粒子の平均粒径の経時的変化も測定した (3, 7, 10, 13, 16, 27, 36, 59, 94 及び 122 時間後)。

平均粒径の経時変化の評価結果を表 2 に示した。

表 2

実施例 2 (マイクロフルイダイザー処理)

時間 (hr)	製造時	1 hr	2 hr	4 hr	6 hr	8 hr	24 hr	48 hr
平均粒径 (nm)	254.5	234.5	267.4	272.3	268.8	277.6	250.6	271.5

比較例 6

時間 (hr)	製造時	3 hr	7 hr	10 hr	13 hr	16 hr	27 hr	36 hr
平均粒径 (μ m)	5.204	6.251	8.886	10.38	10.89	11.19	11.56	11.66

時間 (hr)	59 hr	94 hr	122 hr
平均粒径 (μ m)	11.75	11.83	11.87

表 1 に示すように、本発明 (実施例 1) 及び比較例 1～5 (高圧乳化法を用いた直接乳化法、湿式粉碎法、超音波法) のいずれの方法においても、N－(3－クロロー７－インドリル)－１，４－ベンゼンジスルホンアミドの薬物微粒子を製造することができたが、本発明に係る「高圧ホモジナイザー中を循環させた貧溶媒中に、薬物を溶解させた薬物含有良溶媒溶液を添加し、加圧、乳化処理してなる薬物微粒子の製造法」を用いた場合において、平均粒径が最も小さい薬物超微粒子が得られた。また、前もって薬物の平均粒子径を 100 μ m 以下に揃える前処理工程を行った比較例 1～3 と比較して、前処理工程を行っていない本発明において、平均粒径がより小さい薬物超微粒子が調製できた。

さらに、「貧溶媒中に、薬物を溶解させた薬物含有良溶媒溶液を添加する方法」において、調製された N－(3－クロロー７－インドリル)－１，４－ベンゼンジスルホンアミドの薬物微粒子 (実施例 2) の製造時の平均粒径は、表 2 に示すように、高圧ホモジナイザー処理の場合は 254.5nm であり、比較例 6 の攪拌処理の場合 (5.204 μ m) と比較して、著しく細かい超微粒子を得ることができた。また、経時的な安定性に関しては、高圧ホモジナイザー処理の場合は 48 時間後においても平均粒子径の顕著な変化は認めなかった (48 時間後 : 271.5nm) が、攪拌処理時

には、経時的に粒子径の大きな増加が認められた（36時間後の平均粒径は11.66 μm であり、製造時の平均粒径の2倍強であった）。

以上から、本発明により、長期間分散性に優れ、粒子径の変化がほとんどない安定な薬物微粒子が得られることは明らかである。また、本発明においては、前もって薬物の平均粒子径を100 μm 以下に揃える前処理工程は必要なく、本発明は、直接に高圧ホモジナイザーを用いて一定の処理圧力で薬物超微粒子を製造することができる簡便な製造法であることは明らかである。

2) 本発明に係る「薬物微粒子の製造法」における高圧ホモジナイザー処理圧力の効果

下記実施例3～5に示すように、7mLの1%Pluronic F68を含有する水溶液にアセトンに溶解したN-（3-クロロ-7-インドリル）-1，4-ベンゼンジスルホンアミド（50mg/mL）100 μL を添加し、得られた懸濁液をナノマイザーに循環させ、8700 psi（実施例3）、15600 psi（実施例4）、20900 psi（実施例5）で各々20分間加圧した。その結果、表3に示すように、いずれの低圧力の処理品においても、200 nm前後の平均粒径を有する薬物微粒子が得られた。

以上から、本発明において、低圧力の高圧ホモジナイザー処理により、安定な薬物微粒子が得られることは明らかである。

表 3

	処理圧力	平均粒子径 (nm)
実施例3	0.2MPa	172.7
実施例4	0.3MPa	178.8
実施例5	0.4MPa	211.3

3) 本発明に係る「薬物微粒子の製造法」における高圧ホモジナイザー処理時の溶媒温度の効果

下記実施例6～7に示すように、7mLの1%Pluronic F68を含有する水溶液を、乳化機部分の温度を恒温水槽により各々5℃（実施例6）又は20℃（実施例7）にコントロールしたナノマイザー中に循環させ、この循環溶液中にアセトンに溶解したN-（3-クロロ-7-インドリル）-1，4-ベンゼンジスルホンアミド（50mg/mL）100 μL を添加し、約19000 psiで各々加圧した。ナノマイザーで1～

50回処理した時の試料の品温の変化及び試料の溶状・平均粒子径の変化（50回処理した製造時と1時間の放冷後の変化）を評価した。その結果を表4に示した。尚、50回処理とは、サンプルをナノマイザーで処理し、回収した液を直ちにナノマイザーで再処理し、合計50回ナノマイザー処理することを意味する。

表4

	乳化機部分の温度	試料の品温(°C)				
		1 pass	5 pass	10 pass	20 pass	50 pass
実施例6	5°C	34°C	41°C	45°C	47°C	47°C
実施例7	20°C	43°C	47°C	49°C	52°C	51°C
比較例7	コントロールせず	44°C	58°C	67°C	75°C	78°C

	試料の溶状(粒子径の変化)	
	50 pass品の製造時	放冷後
実施例6	微粒子の白濁液	微粒子の白濁液(平均粒径の変化なし)
実施例7	微粒子の白濁液	微粒子の白濁液(平均粒径の変化なし)
比較例7	透明な溶液	大きな結晶の析出(平均粒径の増大)

実施例6, 7に示す乳化機部分の温度をコントロールしてナノマイザー処理をした場合においては試料の品温（薬物含有溶媒の温度）は30～50°C前後まで経時的に上昇したが、製造された薬物微粒子の溶状は、1時間の放冷後においても変化がなく安定であった。

一方、比較例7に示す乳化機部分の温度の未コントロールでのナノマイザー処理の場合には、N-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミドは溶解し、放冷後には、結晶析出と平均粒子径の増大が認められた。

以上から、本発明において、薬物が溶解しない低温での高圧ホモジナイザー処理により、安定な薬物微粒子が得られることは明らかである。

4) 本発明に係る「薬物微粒子の製造法」により調製された薬物微粒子の生体吸収性に及ぼす効果

実施例1により得られたN-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミド微粒子を、ラット（n=4）に以下の条件で0.5mg/kgを静脈内投与し投与後24時間まで血中濃度の評価を行った。また、対称実験として、以下の方法により製造したN-（3-クロロ-7-インドリル）-1, 4-ベンゼンジスルホンアミド水性注射剤を同様の方法によりラットに投与して評

価を行った。結果を図7に示した。

A) (N-(3-クロロ-7-インドリル)-1, 4-ベンゼンジスルホンアミド水性注射剤の製造法)

7mLの1% Pluronic F68を含有する水溶液をビーカーにとり、スターラーで撹拌しながらアセトンに溶解したN-(3-クロロ-7-インドリル)-1, 4-ベンゼンジスルホンアミド(50mg/mL) 100 μ Lを添加し、さらに撹拌を15秒行い、この懸濁液を乳化機部分を5 $^{\circ}$ Cにコントロールしたナノマイザーに循環させ、約30分間10600psiで加圧して薬物超微粒子の懸濁液を調製した。これを0.5mg/mLの濃度に注射用蒸留水で希釈し、マンニトールで等張化して、水性注射剤を得た。

B) ラット投与の方法と実験条件

23週齢のSD系雄性ラットに、1mg/kg (0.5mg/mL)の投与量で尾静脈内に上記水性注射剤を投与した後、5, 15, 30分、1, 2, 4, 8, 24時間経過後頸静脈より採血し、血漿を分離した。

C) 血中濃度の評価法、抽出法、前処理法とHPLC条件

採集した血漿50 μ Lに、内部標準物質、メタノールをそれぞれ添加し混和する。この溶液に水およびエーテルを加えて激しく撹拌・遠心し、上清を採集する。残った水層再度エーテルを加え同様の操作を行う。上清を集め窒素気流下蒸発乾固させ、HPLC移動層で最溶解した溶液をHPLCに注入して、定量を行った。

HPLC条件

移動相：アセトニトリル／水／リン酸＝250／750／1

流速：0.5mL/min

カラム：CAPCELL PAK MF 4.0x10mm

カラム温度：40 $^{\circ}$ C

検出：UV280nm

表5

	溶液投与	薬物超微粒子懸濁液(172.7nm)
血漿中濃度下面積 ($\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$)	33.67 \pm 5.23	35.83 \pm 6.59
最高血漿中濃度 ($\mu\text{g}/\text{mL}$)	5.58 \pm 0.85	6.59 \pm 0.61

図7及び表5に示すように、N-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミドの微粒子懸濁注射剤は、水性注射剤と同等の吸収特性を示した。以上から、本発明において、静脈内投与における吸収性において、水溶液と同等の極めて優れた薬物微粒子が得られることは明らかである。

実施例

以下に実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるわけではない。

実施例1

7mLの1%Pluronic F68を含有する水溶液をマイクロフルイダイザー(Micorofluidics Inc.)に循環させた。この循環溶液中にアセトンに溶解したN-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミド(50mg/mL) 100 μL を添加し、20分間3000psiで加圧、乳化した結果、218nmの平均粒子径を有するN-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミドの微小粒子を得た。

実施例2

7mLの1%Pluronic F68を含有する水溶液をマイクロフルイダイザーに循環させ、この循環溶液中にアセトンに溶解したN-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミド(50mg/mL) 100 μL を添加し、20分間、3000psiで加圧して、218nmの平均粒子径を有するN-(3-クロロ-7-インドリル)-1,4-ベンゼンジスルホンアミドの微小粒子の懸濁液を調製した。この懸濁液中における薬物微粒子の平均粒径を、製造後48時間まで経時的に測定したが、大きな変化はなかった。

実施例 3～5

7mL の 1 %Pluronic F68 を含有する水溶液をナノマイザーに循環させ、この循環溶液中にアセトンに溶解した N- (3-クロロ-7-インドリル) -1, 4-ベンゼンジスルホンアミド (50mg/mL) 100 μ L を添加し、8700 psi (実施例 3)、15600 psi (実施例 4)、20900 psi (実施例 5) で各々 20 分間加圧、乳化して、各々、172.7nm、178.8nm、211.3nm の平均粒径を有する薬物微粒子が得られた。

実施例 6～7

7mL の 1 %Pluronic F68 を含有する水溶液を、乳化機部分の温度を恒温水槽により各々 5℃ (実施例 6) 又は 20℃ (実施例 7) にコントロールしたナノマイザー中に循環させ、この循環溶液中にアセトンに溶解した N- (3-クロロ-7-インドリル) -1, 4-ベンゼンジスルホンアミド (50mg/mL) 100 μ L を添加し、18720 psi での加圧、乳化して、50 pass (50 回のオンライン高圧ホモジナイザー処理) を行い、N- (3-クロロ-7-インドリル) -1, 4-ベンゼンジスルホンアミド薬物微粒子が得られた。製造された薬物微粒子の平均粒径及び溶状は、1 時間の放冷後においても安定であった。

実施例 8

7mL の 1 %Pluronic F68 を含有する水溶液をマイクロフレイダイザー (Micorofluidics Inc.) に循環させた。この溶液中に 50mg/mL の濃度でアセトンに溶解した Danazol (17 β -Hydroxy-2, 4, 17 α -pregnadien-20-yno[2, 3-d]isoxazole、シグマ) 溶液 100 μ L を添加し、20 分間 3000psi で加圧、乳化し、272.2nm の平均粒径を有する Danazol の微小粒子を得た。

この薬物微小粒子の平均粒子径の経時的な安定性を 72 時間後 (3 日後) まで評価した結果、表 6 に示すように平均粒径はほとんど変化せず、安定であった。

表 6

実施例 8 (マイクロフレイダイザー処理)

時間(hr)	製造時	1 hr	2 hr	3 hr	4 hr	72 hr
平均粒径(nm)	272.2	270.1	278.8	277.7	280.5	276.7

実施例 9

7mL の 1 %Pluronic F68 を含有する水溶液を、乳化機部分の温度を恒温水槽により 5℃にコントロールしたナノマイザー中に循環させ、この循環溶液中にアセトンに溶解したN-（3-クロロ-7-インドリル）-1，4-ベンゼンジスルホンアミド（50mg/mL）100 μ Lを添加し、20350 psi で加圧、乳化して、1，3，5，7，10，20，50，100 pass（1，3，5，7，10，20，50，100 回）のオンラインナノマイザー処理）と 0.45 μ m フィルターろ過を行い、187.4～324.0nm の平均粒径を有するN-（3-クロロ-7-インドリル）-1，4-ベンゼンジスルホンアミド微粒子を得た。製造された薬物微粒子の平均粒径は、表 7 に示すように、製造直後、1 日後、7 日後ともほとんど変化がなく、安定であった。

表 7

実施例 9

処理回数 (回)	0.45 μ mろ過による回収率 (%)	平均粒子径(nm)		
		製造直後	1日後	7日後
1	4.3			
3	3.3	324.0	336.4	334.7
5	5.0	295.1	298.2	307.9
7	8.5	356.1	355.7	368.3
10	9.9	253.4	257.9	262.8
20	101.3	216.0	218.4	224.1
50	103.7	192.7	201.6	233.1
100	80.0	187.4	193.1	215.7

尚、表中の処理回数とは、サンプルをナノマイザーで処理し、回収した液を直ちにナノマイザーで再処理することを繰り返すことにより、ナノマイザー処理した回数を意味するものである。

請求の範囲

1. 1) 薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2) 前記薬物含有溶液を、前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和し、3) 前記の調製した混和溶液を、前記薬物の平均粒子径を $100\mu\text{m}$ 以下に揃える前処理工程を経ることなく、直接に高圧ホモジナイザーを用いて一定の処理圧力で乳化処理してなる、平均粒子径が $10\text{nm}\sim 1000\text{nm}$ である薬物超微粒子の製造方法。

2. 薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒が、高圧ホモジナイザーの流路中に循環しており、薬物含有溶液を、前記の循環している混和可能な溶媒中に添加することによって混和することを特徴とする請求項1記載の製造方法。

3. 薬物が、水に対する溶解度 1mg/ml 以下の難溶性薬物である請求項1又は2記載の製造方法。

4. 1) 薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液、若しくは、2) 前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって、前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒の、少なくとも一方の溶媒に、分散化剤を溶解させることを特徴とする請求項1～3のいずれか1項記載の製造方法。

5. 分散化剤を溶解させた溶媒中の分散化剤の濃度が、 $0.01\sim 50\text{W/V}\%$ である請求項4記載の製造方法。

6. 分散化剤が、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、レシチン、ゼラチン及び/又はポリビニルピロリドンである請求項4又は5記載の製造方法。

7. 薬物含有溶液を、前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和する工程において、薬物含有溶液の混和量が、薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって薬物含有溶液と混和可能な溶媒の量に

対して、0.01～50V/V%である請求項1～6のいずれか1項記載の製造方法。

8. 平均粒子径が100nm～400nmである請求項1～7のいずれか1項記載の製造方法。

9. 高圧ホモジナイザーが、マイクロフルイダイザー、ピストンギャップホモジナイザー、マントンゴーリンホモジナイザー又はナノマイザーである請求項1～8のいずれか1項記載の製造方法。

10. 高圧ホモジナイザーが、マイクロフルイダイザー又はナノマイザーである請求項9記載の製造方法。

11. 薬物が、抗腫瘍薬、抗生物質、抗炎症薬、鎮痛薬、骨粗しょう症薬、抗高脂血症薬、抗菌薬、鎮静薬、精神安定薬、抗てんかん薬、抗うつ薬、消化器系疾患治療薬、アレルギー性疾患治療薬、高血圧治療薬、動脈硬化治療薬、糖尿病治療薬、ホルモン薬又は脂溶性ビタミン薬である請求項1～10のいずれか1項記載の製造方法。

12. 高圧ホモジナイザーで用いる処理圧力が、500～40000psiの一定の処理圧力である請求項1～11のいずれか1項記載の製造方法。

13. 高圧ホモジナイザーが、マイクロフルイダイザーであり、処理圧力が1000～6000psiの一定の処理圧力である請求項12記載の製造方法。

14. 高圧ホモジナイザーがナノマイザーであり、処理圧力が6000～20000psiの一定の処理圧力である請求項12記載の製造方法。

15. 1) 薬物を1種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2) 前記薬物含有溶液を、前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒と混和し、3) 前記の調製した混和溶液を、前記薬物の平均粒子径を100 μ m以下に揃える前処理工程を経ることなく、直接に高圧ホモジナイザーを用いて一定の処理圧力で乳化処理し、次に、4) 前記高圧ホモジナイザー処理した薬物超微粒子の懸濁液から、溶媒の一部又は全てを除去してなる、平均粒子径が10nm～1000nmである任意の濃度の薬物超微粒子の懸濁液又は薬物超微粒子の粉体の製造方法。

16. 薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって良溶媒又は混合良溶媒に溶解

させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒が、高圧ホモジナイザーの流路中に循環しており、薬物含有溶液を、前記の循環している混和可能な溶媒中に添加することによって混和することを特徴とする請求項 15 記載の製造方法。

17. 高圧ホモジナイザー処理した薬物超微粒子の懸濁液から、溶媒の一部又は全てを除去する工程が、凍結乾燥法によるものである請求項 15 又は 16 記載の製造方法。

18. 下記図 1 に示す、リザーバー、加圧ポンプ及び乳化機を細管を配して連結して成る高圧ホモジナイザーにおいて、リザーバーから乳化機までの循環液が流れる細管の流路のいずれかの部位に、薬物を 1 種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液を添加するための注入機が組み込まれてなる、オンライン注入装置付の高圧ホモジナイザー。

19. 注入機が下記図 2 に示すリザーバーと加圧ポンプとを連結する細管の流路の間のいずれかの部位に組み込まれてなる、請求項 18 記載のオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザー。

20. 注入機が、下記図 3 に示す加圧ポンプと乳化機とを連結する細管の流路の間のいずれかの部位に組み込まれてなる、請求項 18 記載のオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザー。

21. 注入機が、ジョイント及び／又はミキシング装置を介して、細管の流路の間のいずれかの部位に組み込まれてなる、請求項 18～20 のいずれか 1 項記載のオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザー。

22. 乳化機及び／又は細管の全部又は 1 部に、前記循環液及び／又は薬物含有溶液の液温調節装置を組み込んでなる請求項 18～21 のいずれか 1 項記載のオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザー。

23. 高圧ホモジナイザーが、請求項 18～22 のいずれか 1 項記載のオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーである請求項 2 又は 15 記載の製造方法。

24. 1) 薬物を 1 種類以上の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させて薬物含有溶液を調製し、2) 前記薬物に対する貧溶媒又は混合貧溶媒であって前記の良溶媒又は混合良溶媒に溶解させた薬物含有溶液と混和可能な溶媒を、請求項 18～22 のい

ずれか1項記載のオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーの細管の流路中に循環させ、3) 前記薬物含有溶液を、前記オンライン注入装置から添加して、循環中の前記混和可能な溶媒と混和し、4) オンラインで直接に高圧ホモジナイザーを用いて一定の処理圧力で乳化処理してなる、平均粒子径が10nm~1000nmである薬物超微粒子の製造方法。

25. 請求項18に記載したオンライン注入装置付の高圧ホモジナイザーの薬物含有溶液の乳化処理に用いる用途。

図 1




図 2




図 3




図 4




図 5




図 6





図 7



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011518

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ A61K9/16, 47/18, 47/34, 47/44, A61P1/00, 3/02, 3/06, 3/10, 5/00, 9/10, 9/12, 19/10, 25/04, 25/08, 25/20, 29/00, 31/04, 35/00, 37/08, B01F17/52, 17/42, 17/14, 5/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ A61K9/16, 47/18, 47/34, 47/44, A61P1/00, 3/02, 3/06, 3/10, 5/00, 9/10, 9/12, 19/10, 25/04, 25/08, 25/20, 29/00, 31/04, 35/00, 37/08, B01F17/52, 17/42, 17/14, 5/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 8-505836 A (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)),	1, 3-5, 7-8,
Y	25 June, 1996 (25.06.96), Claim 5; page 4, lines 20 to 22; page 9, lines 8 to 18 & WO 93/25191 A1 & EP 646001 A	11, 15 2, 6, 9-10, 12-14, 16-17, 23-25
Y	JP 63-240936 A (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), 06 October, 1988 (06.10.88), Claims 1 to 15; examples & EP 275796 A1 & US 5118528 A	1-17, 23-25

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
07 September, 2004 (07.09.04)

Date of mailing of the international search report
21 September, 2004 (21.09.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011518

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 61-211342 A (Asahi Chemical Industry Co., Ltd.), 19 September, 1986 (19.09.86), Claims 1 to 6 (Family: none)	1-17, 23-25
Y	JP 6-57005 A (Laboratorios Cusi, S.A.), 01 March, 1994 (01.03.94), Claims 1 to 22 & EP 529711 A1 & US 5705196 A	1-17, 23-25
X	JP 2001-31769 A (Kao Corp.), 06 February, 2001 (06.02.01), Claim 1; Par. No. [0012] (Family: none)	18-22
Y		1-17, 23-25
A	JP 2-95433 A (Miyazaki-Ken), 06 April, 1990 (06.04.90), Full text (Family: none)	18-22

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ A61K9/16, 47/18, 47/34, 47/44, A61P1/00, 3/02, 3/06, 3/10, 5/00, 9/10, 9/12, 19/10, 25/04, 25/08, 25/20, 29/00, 31/04, 35/00, 37/08, B01F17/52, 17/42, 17/14, 5/10		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ A61K9/16, 47/18, 47/34, 47/44, A61P1/00, 3/02, 3/06, 3/10, 5/00, 9/10, 9/12, 19/10, 25/04, 25/08, 25/20, 29/00, 31/04, 35/00, 37/08, B01F17/52, 17/42, 17/14, 5/10		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 8-505836 A (サントル・ナショナル・ド・ラ・ルシエルシエ・シヤンティフイック・(セ・エヌ・エール・エス)) 1996.06.25, 請求項 5, 第 4 頁第 20~22 行, 第 9 頁第 8~18 行 & WO 93/25191 A1 & EP 646001 A	1, 3-5, 7-8, 11, 15 2, 6, 9-10, 12-14, 16-17, 23-25
Y	JP 63-240936 A (センター・ナショナル・ド・ラ・リセルシエ・サイエンティフイック) 1988.10.06, 請求項 1-15, 実施例 & EP 275796 A1 & US 5118528 A	1-17, 23-25
<input checked="" type="checkbox"/> C 欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 07.09.2004	国際調査報告の発送日 21.9.2004	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) 渡辺 仁	4C 3229
電話番号 03-3581-1101 内線 3452		

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 61-211342 A (旭化成工業株式会社) 1986.09.19, 請求項 1-6 (ファミリーなし)	1-17, 23-25
Y	JP 6-57005 A (ラボラトリオス・クシ・ソシエダッド・アノニマ) 1994.03.01, 請求項 1-22 & EP 529711 A1 & US 5705196 A	1-17, 23-25
X	JP 2001-31769 A (花王株式会社)	18-22
Y	2001.02.06, 請求項 1, 【0012】 (ファミリーなし)	1-17, 23-25
A	JP 2-95433 A (宮崎県) 1990.04.06, 全文 (ファミリーなし)	18-22